



**solutions in prototyping**  
igw mbh

# Polyurethan, Shore A 70

Propriétés matérielles

Caractéristique	Iso	Unité	Shore A 70
Dureté (23°C)	868	Shore	A 70
Résistance aux déchirures	34	N/mm	9
Résistance à la traction	R527	MPa	5
Stabilité dimensionnelle à chaud	75Ae	°C	80
Allongement à la rupture	R527	%	200
Densité (23°C)	1183	g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,1

17.05.2019