



**solutions in prototyping**  
igw mbh

# Polyurethan, Shore A 70

Caratteristiche materiale

Proprietà	Iso	Unità	Shore A 70
Durezza (23°C)	868	Shore	A 70
Resistenza alla propagazione dello strappo	34	N/mm	9
Resistenza di trazione	R527	MPa	5
Temperatura di deformazione a calore	75Ae	°C	80
Allungamento a rottura	R527	%	200
Densità (23°C)	1183	g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,1

17.05.2019