



solutions in prototyping
igw mbh

Silikon 55 Shore A, nero

Caratteristiche materiale

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Durezza | Shore A | 55 |
| Temperatura di utilizzo | °C | 240 |
| Resistenza di trazione | N/mm ² | 4,8 |
| Allungamento a rottura | % | 350 |
| Resistenza alla lacerazione | N/mm ² | 5,5 |
| Restringimento lineare | % | 0,1 |
| Resistenza specifica | Ω cm | 10 ¹⁵ |
| Rigidità elettrica | KV/mm | 22 |
| Resistività in corrente continua | ε r | 3,0 |
| Permittività elettrica | δ 60 Hz | 0,008 |

17.05.2019